marlux

MJ

Mortier de Jointoiement

Pour dallages pierre reconstituée, seuils, appuis de fenêtres

- Intérieur et extérieur
- Toutes épaisseurs
- Tous formats
- Joints de 1 à 10 cm
- Finition lisse ou rustique

Un mortier de jointoiement qui s'adapte à toutes les situations, finition lisse ou rustique, joints allant de 1à 10 cm, convenant aussi bien pour les sols intérieurs comme extérieurs et proposé en 4 coloris.

Ne pas utiliser :

* Dans le cadre de surfaces soumises au nettoyage sous haute pression supérieure à 80 bars, ou soumises à des produits agressifs (acides, détergents)
* Sur dallages posés sur un lit de sable.

Coloris proposés :

gris clair
blanc cassé
jaune
roseraie

MJ : mode d'emploi

Préparation du support et application

Pour le jointoiement des pierres reconstituées collées ou posées sur béton ou mortier, un temps de séchage de 48 h minimum devra avoir lieu entre la pose et le jointoiement. Le mortier ou la colle doit être dur.

S'assurer que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle ou de ciment. Nettoyer par grattage, si nécessaire. Ceci afin de favoriser une bonne tenue du joint, un séchage et une couleur homogène. Avant leur garnissage, humidifier l'espace dédié aux joints et attendre la disparition du film d'eau.

Gâcher mécaniquement, de préférence avec un malaxeur électrique lent, avec 41itres d'eau par sac de 25 kg. Laisser reposer 5 mn. Etaler le mortier de jointoiement et veiller à remplir complètement les joints à l'aide d'une truelle langue de chat. Enlever l'excédent de mortier à l'aide de la truelle et serrer les joints avec un fer à joints quand le mortier a commencé à tirer.

Pour donner un aspect plus rustique, finir les joints à l'aide d'une éponge humide avant leur durcissement, en veillant à ne pas les creuser. Nettoyer les dalles avec une éponge humide avant le durcissement des joints également.

Conditions d'application :

Température d'emploi : de + 5°C à + 35°C.

Ne pas appliquer sur supports gelés en cours de dégel, en plein soleil et sur des dalles ou pierres chaudes. Ne pas appliquer sous la pluie.

Consommation :

Consommation moyenne de 3,6 à 6,2 kg/m² selon la largeur et la profondeur du joint.

Tableau de calcul de la consommation de mortier MJ pour dallages extérieurs (épaisseur 1cm)

LARGEUR DU JOINT	FORMAT DES DALLES EN CM			
EN MM	20X 20 CM	30 X 30 CM	40X40CM	50 X 50 CM
10	1,7 kg/m'	1,2 kg/m'	0,9 kg/m'	0,7 kg/m'
20	3,2 kg/m'	2,2 kg/m'	1,7 kg/m'	1,4 kg/m'
30	4,4 kg/m'	3,2 kg/m'	2.4 kg/m'	2 kg/m'
100	10,1 kg /m'	7,9 kg/m'	6,6 kg/m'	5,5 kg/m'

Caractéristiques de mise en œuvre :

Durée d'utilisation du mélange: jusqu'à 2 heures.

Délai de durcissement complet: 12 heures.

Délai de mise en circulation : 24 heures.

Ces temps à + 20°C sont allongés à basse température et réduits par haute température.

Conservation :

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Garantie:

Comme la société Stradal n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, elle ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Stradal se limite au remplacement et au remboursement du produit prouvé défectueux.

Références des produits :

Gris clair SF15 :290046 - Gencod: 357 085 290 005 8
Blanc cassé SF16: 290006 - Gencod : 357 085 290 006 5
Jaune SF17 :290020 - Gencod : 357 085 290 020 1
Roseraie SF18: 290023 - Gencod : 357 085 290 023 2